



JSC VYBORGSKAYA CELLULOSE

188918, Leningradskaja obl., settl. Sovetsky, Zavodskaja 2
tel. (81378) 2 -19-17; fax (81378) 7-46-46; tel/fax (81378) 72-794

Brown liner board K-0

Картон для плоских слоев гофрокартона марки К-0

Specification Спецификация

Properties Наименование показателя	K -0		
Grammage, g/m² Масса, г/м ²	115±5	125±6	140±6
Absorbtion with one side damping (Cobb/60 s), top side, not more, g/m² Поверхностная впитываемость воды верхнего слоя (Кобб/60 с), г/м ² , не более	30		
Breaking strength with ring crush average for cross-section direction, N, not less Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	150	160	200
Bursting strength, absolute, kPa, not less Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	460	540	570
Moisture, % Влажность, %	6-9		

Ширина рулонов (форматы) складывается исходя из обрезной ширины БДМ – 4550 мм.

Width of the rolls (formats) comes from the cutting width of PM that is 4550 mm.

Максимальная ширина рулона - 2600 мм при диаметре – 1100 мм. Max width of the reell - 2600 mm at diameter - 1100 mm.

Минимальная ширина рулона - 600 мм. Min width of the reel - 600 mm.

Максимальный диаметр рулона - 1350 мм. Max diameter - 1350 mm.

Гильза - 100 мм. Core - 100 mm.



Система менеджмента качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2001



SINCERT